セキスイ・ダブルタックテープ ＃５７８２

（工業用両面粘着テープ）

1. 概 要

・セキスイ･ダブルタックテープ＃５７８２はウレタンフォームと成型品の接着用に開発された両面接着テープです。自動車のパッキン材の貼り合わせなどに幅広い実績があります。

2. 構 成

両面離型紙 （SEKISUI #5782の印刷）	離型紙厚味（１２０μm）
アクリル粘着剤	テープの厚味（１３０μm）
不織布	
アクリル粘着剤	

3. 特 徴

1） ウレタンﾌｫｰﾑに対する接着性に優れています。
2） 耐反発性に優れ、発泡体の曲面貼り角貼りでも浮きや剥がれが起こりません。
3） ポリプロピレンやその他樹脂の成型品にも強い接着を示します。
4） 打抜加工性、打抜加工後の寸法安定性に優れています。

4. 標準サイズ

幅	長 さ
５ ～ １０００ mm	２０m、 ５０m

その他の長尺等のご要望等についてはご相談下さい。

5. 一 般 特 性 値

	従 来 単 位		ＳＩ単 位		
項 目	単 位	測定値	単 位	測定値	試 験 方 法
JIS粘着力（ｽﾃﾝﾚｽ）	gf/25mm	１４２０	N／cm	５．５６	SUS板180度引剥し法
ボールタック	１／３２”	７	１／３２”	７	Ｊ．ＤＯＷ法
JIS保持力	mm	０．４	mm	０．４	JIS法SUS板４０℃
剪断接着力	kgf/Cm^2	１１．７	N/Cm^2	１１４．７	アルミ板剪断
アルミ板粘着力	gf/25mm	１４２５	N／cm	５．５７	１８０度引き剥がし法
硬質塩化ビニル	gf/25mm	２０００	N／cm	７．８４	１８０度引き剥がし法
ＡＢＳ板	gf/25mm	１５４０	N／cm	６．０４	１８０度引き剥がし法
ポリスチレン板	gf/25mm	１５７０	N／cm	６．１５	１８０度引き剥がし法
アクリル板	gf/25mm	１６５０	N／cm	６．４７	１８０度引き剥がし法
ポリカーボネート板	gf/25mm	１５８０	N／cm	６．１９	１８０度引き剥がし法
ポリプロピレン板	gf/25mm	１１６０	N／cm	４．５５	１８０度引き剥がし法
ポリエチレン板	gf/25mm	６３０	N／cm	２．４７	１８０度引き剥がし法
ガラス板	gf/25mm	１３１０	N／cm	５．１４	１８０度引き剥がし法
ベニヤ板	gf/25mm	１０５０	N／cm	４．１２	１８０度引き剥がし法

	従来単位		SI単位		
項 目	単 位	測定値	単 位	測定値	試験方法
エーテル系 ウレタンフォーム	gf/25mm	620	N／cm	2．42	180度引き剥がし法
エステル系 ウレタンフォーム	gf/25mm	1440	N／cm	5．64	180度引き剥がし法

(注意)

各種測定方法について、粘着力についてはJIS規格Z0237に準じた方法で測定しています。
測定の粘着力については25mm幅で、剪断接着力は、1cm^2の面積で測定しており、従来単位には実測値を載せております。SI単位の値は従来単位を換算した値を記載しています。
上記測定値は、あるロットの測定値の例であり保証値ではありません。

＜ご使用上の注意について＞

・ 貼り付け面の汚れ、水分、油分などは良くふき取り、貼り合わせて下さい。
・ テープの貼り直しは避け、貼り付け後は数時間そのままの状態にして下さい。
・ 凸凹面、粗面、人体に直接貼ることは避けて下さい。
・ テープの保存に関しては、直射日光を避け涼しいところに保管して下さい。
・ 新たな接着体に使用する場合には、テストを行った上で使用して下さい。また用途的にご不明な点がある場合には、当社までお問い合わせ下さい。
・ テープの保証期間は、出荷後6ヶ月です。