物性規格
Product specification

項目 Item	単 位 Unit	PORON SR-S-40P	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	±10%	Thickness gauge
密度 Density	kg/m3	400±40	JIS K 6401
	g/cm3	0.40±0.04	
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.005~0.039	JIS K 6254
	kg/cm2	0.05~0.39	
圧縮残留歪 Compression Set	%	<10	JIS K 6401

※）製品厚みが0.5 mm 以下の製品の厚み公差は±0.05 mm です。
※)Under 0.5mm thickness product : Thickness variation range is ±0.05mm.