

报告编号: KK21100803

日期: 2021/10/15

页码号: 1/5

检测报告

客户: 湖北瑞生新材料有限公司
地址: 湖北省孝感市孝南经济开发区孝武大道 465 号

以下测试样品由申请人提供及确认:

样品名称: 聚乳酸淋膜纸
检验类别: 委托送检
样品编号: KK21100803
样品数量: 5片
批号/商标/型号: 批号: 2021.9.20
到样日期: 2021/10/08
检测周期: 2021/10/09-2021/10/12
检测方法: 请参见下页
检测结果: 请参见下页

编辑:



批准:



审核:



盖章:

报告编号: KK21100803

日期: 2021/10/15

页码号: 2/5

检测项目: 老化测试

1. 检测环境条件: 温度: 22°C; 湿度: 51%RH
2. 样品数量: 5 片
3. 检测设备:

序号	设备名称	设备型号
1	高低温湿热试验箱	ESL-01KA

4. 检测条件:

客户要求, 样品在 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$, $(60 \pm 5)\% \text{RH}$ 条件下测试 72h, 测试后评价外观。


5. 检测结果:

序号	外观评价
1#	测试后样品表面洁净、平整、质地均匀, 无亮条、漏涂、气泡、油污、皱纹、孔眼、裂口等外观纸病
2#	测试后样品表面洁净、平整、质地均匀, 无亮条、漏涂、气泡、油污、皱纹、孔眼、裂口等外观纸病
3#	测试后样品表面洁净、平整、质地均匀, 无亮条、漏涂、气泡、油污、皱纹、孔眼、裂口等外观纸病
4#	测试后样品表面洁净、平整、质地均匀, 无亮条、漏涂、气泡、油污、皱纹、孔眼、裂口等外观纸病
5#	测试后样品表面洁净、平整、质地均匀, 无亮条、漏涂、气泡、油污、皱纹、孔眼、裂口等外观纸病


备注: 1、样品与夹具接触痕不作评价;

2、测试后外观评价参考 QB/T 4819-2015 中的 4.7 条款。

6. 试验图片:




1# 试验前




1# 试验后


***** 接下页 *****




2# 试验前




2# 试验后




3# 试验前



3# 试验后



4# 试验前




4# 试验后

***** 接下页 *****


报告编号: KK21100803

日期: 2021/10/15

页码号: 4/5



5# 试验前



5# 试验后



试验中

***** 报告结束 *****

声 明

1. 本报告由中科检测技术服务（广州）股份有限公司（以下简称本公司）出具。
2. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制本报告（全部复制除外）。
6. 本报告仅对测试样品负责。
7. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向本公司提出，逾期将自动视为承认本报告。
8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责，引起的纠纷由委托方承担。
9. 本公司对报告的相关信息保密，未经委托方同意，本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而需披露的除外。
10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述，采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。
11. 相关项目不在资质认定范围内，数据结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
12. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的，本公司应当重新为委托方出具报告，并承担更改报告产生的费用，委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的，委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的，相关费用由委托方承担，委托方向本公司交还原报告。